



## **ППП-1 плитка для подготовки пробы битума для аппарата АТХ-03**



Плитка ППП-1 предназначена для нагревания и расплавления пробы битума на стандартной металлической пластинке, используемой для испытания битумов на хрупкость в соответствии с ГОСТ 11507.

Равномерно нанесение битума на стандартную пластину обеспечивается качающейся рабочей поверхностью плитки с двумя степенями свободы движения относительно корпуса плитки.

В комплект поставки входит столик с горизонтальной керамической поверхностью для охлаждения пластины с пробой.

### **Технические характеристики**

Пределы устанавливаемой температуры нагрева	от 50 до 300 °С
Дискретность установки температуры	1 °С
Время достижения максимальной температуры плитки	не более 15 мин
Параметры питания	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 200 В*А
Габаритные размеры плитки	95x135x150 мм
Габаритные размеры столика	90x120x120 мм
Масса	не более 2,8 кг