

ТРП-5011 портативный прибор для измерения твердости по методу Роквелла



Прибор предназначен для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла.

Основной комплект поставки прибора состоит из:

- испытательной головки;
- струбцины с рабочим пространством 90x165 мм;
- стакана 1471 Н;
- алмазного наконечника;
- меры твердости МТП-1:
(65±5) HRC; (45±5) HRC; (25±5) HRC.

Технические характеристики

Диапазон измерения твердости по методу Роквелла	
Испытательные нагрузки, Н	
предварительная	98,07
общая	1471
Пределы допускаемой погрешности нагрузок, %	
предварительной	±3
общей	±1
Пределы допускаемой погрешности при поверке образцовыми мерами твердости 2-разряда МТП-1	
(25±5) HRC	±2 ед.
(45±5) HRC	±2 ед.
(65±5) HRC	±1,5 ед.
Расстояние от индентора до поверхности стола в крайнем нижнем положении, мм	165
Габаритные размеры, мм	
испытательная головка	155x125x315
испытательное устройство	250x155x750
Масса, кг	
испытательная головка	3,2
испытательное устройство	7,4